

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «PAROC»

14-03-2017
Вильнюс

Результаты Linio 15 по прочности при растяжении перпендикулярно поверхности

Результаты 2017 года по толщине.

Продукт	Прочность при растяжении перпендикулярно поверхности, кРа
Linio 15 180 600X1200 PL/18 2	25,5
Linio 15 50 600X1200 PL/24 6	20,8
Linio 15 100 600X1200 PL/24 3	20,9
Linio 15 30 600X1200 PL/33 7	18,2
Linio 15 80 600X1200 PL/30 3	19,9
Linio 15 150 600X1200 PL/24 2	26,3
Linio 15 120 600X1200 PL/30 2	24,0
Linio 15 30 600X1200 PL/33 7 TP	17,9
Linio 15 50 600X1200 PL/24 6 TP	20,3
Linio 15 150 600X1200 PL/24 2 TP	25,9
Средний:	22.0

Менеджер по продукту и качеству



Нийоле Копыловене